

ACABAMENTO

Fosco

CORES

Cinza

CLASSIFICAÇÃO

Industrial

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Fundo anticorrosivo para metais ferrosos externos e internos.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Metais sem acabamento (novo):** em metais ferrosos, lixar e limpar com um pano umedecido com Thinner. Aplicar uma demão do Zarcão Novatex. Aguardar secagem. **Metais na repintura:**

em metais ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar removedor de tinta até a total remoção do acabamento antigo, limpar com um pano umedecido com Thinner. Aguardar secagem. Aplicar uma demão do Zarcão Novatex.

Metais com ferrugem: Remover toda a ferrugem, limpar com um pano umedecido com Thinner e esperar secar. Aplicar uma demão do Zarcão Novatex. Aguardar secagem.

Recomendações: Misture bem o produto com agitação constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação, sempre de acordo com seu equipamento de uso. Nunca diluir com gasolina. Produto com apelo ecológico, elaborado com matérias-primas recicladas. Essa característica ocasiona pequenas variações de cor e acabamento, com apresentação mais rústica dado a presença de pontos sólidos, o que demanda efetuar leve lixamento com lixa de ferro 320, para maior uniformidade. Não destinado o uso como acabamento. O uso de pistola com pressão inferior ao recomendado por ocasionar entupimento da ferramenta.

Condições do ambiente: A superfície a ser pintada deve estar entre 15°C e 40°C e a temperatura da resina entre 15°C e 35°C. Não aplicar com temperatura ambiente inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo, trincha ou pistola (Mínimo 116 lbs/pol² ou mínimo 8,16 Kgf/cm²).

Secagem

Ao toque: 15 minutos.

Manuseio: 40 a 50 minutos.

Final: 12 horas.

Rendimento acabado

3,6 L: Mín. 32m².

0,9 L: Mín. 8m².

Diluição

Até 40% com Thinner 500 ou Thinner 600.

Demãos

1 Demão

*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina alquídicas, solventes, cargas minerais, pigmentos anticorrosivos, material reciclado, secantes e aditivos.

Sólidos/Massa

30 a 40 %.

Viscosidade

75 a 85 KU.

Massa específica

1,30 a 1,60 g/cm³.

Validade

24 meses.