

ACABAMENTO

Fosco.

CORES

Conforme catálogo de cores.

CLASSIFICAÇÃO

Econômica.

NORMA

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.5.1. E em conformidade com a ABNT NBR 15079-1.

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A superfície deve estar firme, seca limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador acrílico. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover partes soltas e elimine o pó com pano úmido. Aplicar Fundo preparador de paredes. **Superfície com imperfeições rasas:** Corrigir superfícies externas com Massa acrílica e para superfícies internas com Massa corrida ou acrílica. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador acrílico. **Superfície com Brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfícies com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo preparador de paredes. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo preparador de paredes. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema.

**Recomendações:** Na pintura, caso ocorram respingos de água isolada nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de lã ou trincha de cerdas macias.

Secagem

30 minutos ao toque.  
4 horas entre demãos.  
12 horas final.  
72 horas Cura total.

\*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

18L: Mínimo 79m<sup>2</sup>  
3,6L: Mínimo 15,8m<sup>2</sup>

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

Diluição

20% com água potável.

Demãos

2 a 3 Demãos.

\*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

41 a 50 %.

Viscosidade

86 a 90 KU.

Massa específica

1,32 a 1,40 g/cm<sup>3</sup>.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 20 g/L.

Validade

36 meses.